



KIENSCHERF

Strahl- und Oberflächentechnik

Essener Str. 60 · 42327 Wuppertal

Tel. 02 02 / 7 86 63 06 · Fax 02 02 / 7 86 63 07

Drahtkorn

Drahtkorn wird aus Stahldraht hergestellt. Unten finden Sie alle Körnungen, lieferbar verpackt in Säcken zu je 25 kg oder 50 kg auf Paletten zu je 1000 kg.

- Varianten
 - Hauptkörnungen
 - Zugfestigkeit
 - Verpackung
-

Varianten

- Stahldrahtkorn, zylindrisch ST D-Z DIN 8201
 - Stahldrahtkorn, gerundet ST D-G DIN 8201
-

Hauptkörnungen

- 0,4 mm
 - 0,6 mm
 - 0,9 mm
 - 1,2 mm
 - 1,5 mm
 - als Nebenkörnungen erhältlich: 0,5 mm, 1,4 mm, 0,7 mm, 1,6 mm, 0,8 mm, 1,8 mm, 1,0 mm, 2,0 mm, 1,3 mm, 2,2 mm
-

Zugfestigkeit

- 160 - 180 kg/mm²
 - 180 - 200 kg/mm²
 - über 200 kg/mm²
-

Verpackung

- 25 kg - Säcke oder 50 kg - Säcke, auf Einwegpaletten
- 1 Palette: 40 oder 20 Säcke = 1.000 kg (netto)